

HOMESEAL LDS МЕМБРАНИ



challenge.
create.
care.

KNAUFINSULATION

KNAUF INSULATION Homeseal LDS мембрани

Представяме Ви Knauf Insulation LDS Homeseal мембрани. Запознайте се с областта им на приложение, техническите им характеристики и вижте съдържащите се в каталога мостри на продуктите.

Homeseal LDS 0.02

Външна паропропусклива-водонепропусклива мембрана

Homeseal LDS 0.04

Външна паропропусклива-водонепропусклива мембрана с интегрирана лепяща лента

НОВО Homeseal LDS 0.04 UV

Външна UV паропропусклива-водонепропусклива мембрана

Homeseal LDS 5 SILK

Вътрешна активна парна бариера за контролирано пропускане на водна пара

Homeseal LDS 35

Вътрешна парна бариера за предотвратяване проникването на водна пара

Homeseal LDS 200

Вътрешна парна бариера с отразяващ алуминиев слой за предотвратяване проникването на водна пара

Homeseal LDS SOLIFIT


Универсална лепяща лента за външна и вътрешна употреба

НОВО Homeseal LDS SOLIFIT 2

Двустранно лепяща лента за външна и вътрешна употреба

Homeseal LDS 0.02

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана



① Homeseal LDS 0.02

- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, LDS 35 или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIT 2

Homeseal LDS 0.02 позволява дифузия на водната пара от покривната конструкция и едновременно с това я предпазва от дъжд и сняг. Структурата на мембрания осигурява отлична хидроизолация, а изключителната ѝ паропропускливост дава възможност за много добра вентилация и поддържа покривната конструкция суха при всякакви метеорологични условия.

Homeseal LDS 0.02

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана

Технически характеристики


Стандарт	EN 13859	Дебелина	0.38 mm (± 0.02)
Тегло (EN 1849-2)	100 g/m ² (± 10)	Широчина на ролката	1.5 m
Клас по реакция на огън (EN 13501-1)	E	Дължина на ролката	50 m
Водоустойчивост след изкуствено стареене (EN 13859-1)	W1	m ² в ролка	75 m ²
Паропропускливост, S _d стойност (EN ISO 12572)	0.02 m (-0.01, +0.015)		
Якост на опън преди изкуствено стареене (EN 12311-2)	220(L) / 140(T) N/50 mm		
Якост на опън след изкуствено стареене (EN 12311-2)	190(L) / 120(T) N/50 mm		
Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2)	80(L) / 90(T) N		
Гъвкавост при ниска температура (EN 1109)	-20°C		
UV-устойчивост	3 месеца		
Температурна устойчивост	-40°C до +80°C		

L- по дължина, T- по широчина



Homeseal LDS 0.04

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана
с интегрирана лепяща лента



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04**
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, LDS 35 или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFIT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFIT 2

Homeseal LDS 0.04 е с изключително висока паропропусливост и водонепропусливост. Структурата на мембранията осигурява добра вентилация и поддържа покривната конструкция и вентилируемата фасада (със затворени фузи) сухи при всякакви метеорологични условия. Homeseal LDS 0.04 е с интегрирана лепяща лента. По този начин при съединяването с припокриване на листовете мембрана не е необходимо да се използва друга лепяща лента.

Homeseal LDS 0.04

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана с интегрирана лепяща лента

Технически характеристики

Стандарт	EN 13859	Дебелина	0.53 mm (± 0.02)
Тегло (EN 1849-2)	150 g/m ² (± 10)	Широчина на ролката	1.5 m
Клас по реакция на огън (EN 13501-1)	E	Дължина на ролката	50 m
Водоустойчивост след изкуствено стареене (EN 13859-1)	W1	m ² в ролка	75 m ²
Паропропусливост, S _d стойност (EN ISO 12572)	0.02 m (-0.01, +0.015)		
Якост на опън преди изкуствено стареене (EN 12311-2)	310(L) / 215(T) N/50 mm		
Якост на опън след изкуствено стареене (EN 12311-2)	280(L) / 190(T) N/50 mm		
Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2)	165(L) / 190(T) N		
Гъвкавост при ниска температура (EN 1109)	-20°C		
UV-устойчивост	3 месеца		
Температурна устойчивост	-40°C до +80°C		

L- по дължина, T- по широчина



3

Homeseal LDS 0.04 UV

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана
с UV защита



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV**
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, LDS 35 или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFT 2

Homeseal LDS 0.04 UV е с изключително висока паропропусливост и водонепропускливост. Структурата на мембраната осигурява добра вентилация и поддържа конструкцията суха при всякакви метеорологични условия. Homeseal LDS 0.04 UV е двуслойна, UV-устойчива мембра на идеална за прилагане при вентилируема фасада с отворени фуги до 3 см.

Homeseal LDS 0.04 UV

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана с UV защита

Технически характеристики

Стандарт	EN 13859	Дебелина	0.38 mm (± 0.02)
Тегло (EN 1849-2)	210 g/m ² (± 20)	Широчина на ролката	1.5 m
Клас по реакция на огън (EN 13501-1)	B	Дължина на ролката	50 m
Водоустойчивост след изкуствено стареене (EN 13859-1)	W1	m ² в ролка	75 m ²
Паропропусливост, Sd стойност (EN ISO 12572)	0.04 m (± 0.02)		
Якост на опън преди изкуствено стареене (EN 12311-2)	300(L) / 200(T) N/50 mm		
Якост на опън след изкуствено стареене (EN 12311-2)	290(L) / 190(T) N/50 mm		
Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2)	120(L) / 120(T) N		
Гъвкавост при ниска температура (EN 1109)	-40°C		
UV-устойчивост	UV устойчива		
Температурна устойчивост	-40°C до +80°C		

L- по дължина, T- по широчина



Homeseal LDS 5 SILK

Активна парна бариера



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, LDS 35 или **LDS 5 SILK**
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFIT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFIT 2



Homeseal LDS 5 SILK функционира като слой за контролиране на водната пара под топлоизолацията. В структурата на вентилиран скатен покрив с поставянето на Homeseal LDS 5 SILK върху вътрешната (топла) страна на топлоизолацията в комбинация с паропропусклива-водонепропусклива мембра на от външната ѝ (студена) страна се предотвратява задържането и кондензацията на проникналия в изолацията влажен и топъл въздух от вътрешността на помещението и се осигуряват комфортни условия за живот в използваното подпокривно пространство.

Homeseal LDS 5 SILK

Активна парна бариера

Технически характеристики

Стандарт	EN 13984	Дебелина	0.38 mm (± 0.02)
Тегло (EN 1849-2)	120 g/m ² (± 10)	Широчина на ролката	1.5 m
Клас по реакция на огън (EN 13501-1)	E	Дължина на ролката	50 m
Водонепропускливост (EN 1928)	Потвърдено	m ² в ролка	75 m ²
Паропропускливост, Sd стойност (EN ISO 12572)	5 m (± 3)		
Якост на опън (EN 12311-2)	150(L) / 130(T) N/50 mm		
Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2)	100(L) / 110(T) N/50 mm		
Температурна устойчивост	-40°C до +100°C		
Гъвкавост при ниска температура (EN 1109)	-40°C		

L- по дължина, T- по широчина



Homeseal LDS 200

Парна бариера с отразяващ алуминиев слой



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ **Homeseal LDS 200**, LDS 35 или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFIT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFIT 2



Homeseal LDS 200 е високо паронепропусклива мембрана (парна бариера) с алуминизиран слой, който отразява топлината обратно в използваното подпокривно пространство и по този начин се спестява енергия за отопление. Homeseal LDS 200 не позволява проникването на водна пара от вътрешността на сградата в топлоизолацията. В структурата на невентилиран скатен покрив с поставянето на паронепропуслив слой Homeseal LDS 200 върху вътрешната (топла) страна на топлоизолацията в комбинация с паропропусклива-водонепропусклива мембрана от външната ѝ (студена) страна се възпрепятства появата на конденз в топлоизолацията и се дава възможност за пълна функционалност на LDS системата.

Homeseal LDS 200

Парна бариера с отразяващ алюминиев слой

Технически характеристики


Стандарт	EN 13984	Дебелина	0.20 mm (± 0.02)
Тегло (EN 1849-2)	100 g/m ² (± 10)	Широчина на ролката	1.5 m
Клас по реакция на огън (EN 13501-1)	E	Дължина на ролката	50 m
Водонепропускливоост (EN 1928)	Потвърдено	m ² в ролка	75 m ²
Паропропускливоост, Sd стойност (EN ISO 12572)	200 m (± 10)		
Якост на опън (EN 12311-2)	230(L) / 230(T) N/50 mm		
Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2)	110(L) / 110(T) N		
Температурна устойчивост	-40°C / +80°C		

L- по дължина, T- по широчина



Homeseal LDS 35

Парна бариера



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, **LDS 35** или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFIT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFIT 2

Homeseal LDS 35 се използва в комбинация с външна паропропусклива-водонепропусклива мембра на в структурата на невентилиран скатен покрив. С поставянето на паронепропусклива слой Homeseal LDS 35 върху вътрешната (топла) страна на топлоизолацията в комбинация с появата паропропусклива-водонепропусклива мембра на от външната и (студена) страна се възпрепятства налага и образуването на конденз в топлоизолацията и се гарантира пълната функционалност на LDS системата.

Homeseal LDS 35

Парна бариера

Технически характеристики


Стандарт	EN 13984	Дебелина	0.17 mm (± 0.02)
Тегло (EN 1849-2)	90 g/m ² (± 10)	Широчина на ролката	1.5 m
Клас по реакция на огън (EN 13501-1)	F	Дължина на ролката	50 m
Водонепропускливоост (EN 1928)	Потвърдено	m ² в ролка	75 m ²
Паропропускливоост, Sd стойност (EN ISO 12572)	35 m (± 10)		
Якост на опън (EN 12311-2)	210(L) / 190(T) N/50 mm		
Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2)	135(L) / 125(T) N		
Температурна устойчивост	-40°C / +80°C		

L- по дължина, T- по широчина



Homeseal LDS SOLIFIT

Универсална лепяща лента



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, LDS 35 или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFIT**
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFIT 2

Homeseal LDS SOLIFIT е универсална, едностранно лепяща лента, която осигурява много добра връзка с Homeseal LDS мембрани, както и с дърво, тухли, чисти бетонови повърхности и OSB плоскости. Homeseal LDS SOLIFIT се използва за съединяване въздухоуплътняване и свързване на всички видове вертикални конструктивни елементи с мембрани. Едностранно лепящата лента се използва и за отстраняване на повреди по мембрани и подсигуряване на уплътняване на мястото на преминаване на комин или вентилационен отвор.



Homeseal LDS SOLIFIT

Универсална лепяща лента

Технически характеристики

Защитен слой	PE филм с UV	Дебелина	0.34 mm
Лепило	Полиакрил	Широчина на ролката	60 mm
Цвят	Бял	Дължина на ролката	25 m
Влагоустойчивост	Постоянна устойчивост	Вътрешен диаметър на ролката	76 mm
Удължаване	150 %	Брой ролки в кашон	10 m
Якост на опън	$\geq 50 \text{ N}/25 \text{ mm}$		
Температурна устойчивост	-40°C / +80°C		
Температура на прилагане	+5°C / +40°C		

L- по дължина, T- по широчина



Homeseal LDS SOLIFIT 2

Двустранно лепяща лента



- ① Homeseal LDS 0.02
- ② Homeseal LDS 0.04
- ③ Homeseal LDS 0.04 UV
- ④ Knauf Insulation минерална вата
- ⑤ Homeseal LDS 200, LDS 35 или LDS 5 SILK
- ⑥ Homeseal LDS SOLIFIT
- ⑦ Homeseal LDS SOLIFIT 2



Homeseal LDS SOLIFIT 2 е двустранно лепяща лента, която осигурява много добра връзка с Homeseal LDS мембрани, както и с дърво, тухли, чисти бетонови повърхности и OSB плоскости. Homeseal LDS SOLIFIT 2 се използва за съединяване въздухоупътняване и свързване на всички видове вертикални конструктивни елементи с мембрани.

Homeseal LDS SOLIFIT 2

Двустранно лепяща лента

Технически характеристики

Зашитен слой	LDPE филм	Дебелина	0.30 mm
Лепило	Полиакрил	Широчина на ролката	38 mm
Цвят	Син	Дължина на ролката	50 m
Лепковост	Много висока	Вътрешен диаметър на ролката	76 mm
Якост на опън	30-50N/25 mm	Брой ролки в кашон	16 т
Температурна устойчивост	-40°C / +100°C		
Температура на прилагане	+5°C / +40°C		
Температурна устойчивост	+130°C краткосрочно		

L- по дължина, Т- по широчина



www.knaufinsulation.bg
www.moiatamansarda.bg

