



Баумит СтарКолор

Baumit StarColor



Продукт

Висококачествена, готова за нанасяне Премиум силиконова фасадна боя с висока покривна способност и отлична преработваемост, с универсално приложение.

Състав

Силиконова смола и органични свързващи вещества, пълнители, оцветители, органични и неорганични добавки, вода.

Свойства

Силно водоотблъскващо, с отлична покривна способност, с висока степен на паропропускливост и повишена устойчивост на атмосферни влияния, съхне без напрежения и бързо, лесна при обработване.

Приложение

Декоративна, защитна боя, приложима при всички видове минерални основи и мазилки, върху стари и нови полимерни мазилки и бои, за външно приложение. Пригодна и при саниране на старо строителство, за възстановяване и преобоядисване на интегрирани топлоизолационни системи. Препоръчва се и в зоната на цокъла.

Технически данни

Плътност:	около 1,40 kg/dm ³
pH-стойност:	8
μ-стойност:	около 80–120
Разходна норма (в/у гладка основа):	0,20 l/m ² при едно нанасяне
Цветовете:	цветът по избор от каталог Баумит Life, завършващи на цифри от 2 до 9, общо 758 цвята



Класификация според закона за химикалите

Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.

Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/в, ППВО) е 40 г/л.

Съхранение

На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

Форма на доставка

Пластмасови кофи 5 l и 14 l.

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да няма изцветяване на соли по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се и нефиксирани части. Проверка на състоянието ѝ може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2230, B 3345, B 3346 и B 6400.

Пригодна за нанасяне върху:

- варо-циментови и циментови пердашени мазилки
- бетон и други минерални основи
- минерални и дисперсни мазилки, и бои, с добро сцепление

Условно пригодна за нанасяне върху (да се направят проби):

- варови мазилки (да се съблюдава степента на карбонизация!)

Не е пригодна за нанасяне върху:

- пластмаси, лакови и маслени покрития, темперни бои
- като преграда срещу карбонизация при саниране на бетони
- варови бои
- дърво и метали
- вискоеластични дисперсни покрития

Указания за подготовка на основата

Подготовка на основата:

- Силно или неравномерно попиващи повърхности се заздравяват с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд (време за престой: до пълното му изсъхване – да не лепне)
- Кредиращи или ронещи се повърхности се почистват механично и се заздравяват с Баумит РеКомпакт (да се спазват указанията от техническата карта на продукта)
- Ерозирали слоеве се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетона се отстраняват с пароструен апарат или със специални препарати за отстраняване на кофражни масла, съответно чрез прешлайфане на повърхността
- Замърсени повърхности се почистват с разтвори за почистване на фасади
- Нападнати от гъбички и/или водорасли повърхности се обработват със специални саниращи разтвори (напр. Баумит ФунгоФлуид)
- Стари, изветрели бои, с лошо сцепление, се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни смеси (например Баумит СтарКонтакт бял) и се армират с Баумит СтарТекс

Преработка

Баумит СтарКолор се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка. Разрежда се с 10–15% вода до подходяща работна консистенция и основата се грундира по цялата повърхност (време за съхнене минимум 12 часа).

В зависимост от атмосферните условия и в зависимост от основата, но най-малко 12 часа след грундирането, може да се нанесе следващият слой Баумит СтарКолор. Работната консистенция на боята може да се настройва чрез добавяне на малки количества вода (до 5%).

При необходимост от нанасяне на допълнителен слой боя, времето за съхнене след предходния слой трябва да бъде минимум 4 часа.

Да не се смесва с други бои. Баумит СтарКолор може да се нанася с помощта на валеж, четка или машинно, включително с „еърлес“ машина. Да се работи равномерно, без прекъсвания.

Изграждане на покритието, без да се взима под внимание предварителната подготовка на основата:

1 x Баумит СтарКолор, разрежена с макс. 10–15 % чиста вода (по цялата повърхност)

1 x Баумит СтарКолор (неразредена или разрежена с макс. до 5 % вода)

При нанасяне с „еърлес“ машина:

Например: Graco UM II 795 PC

дюза: LL5321 или LL315;
филтър 60;

налягане: 90 бара;
разреждане: 0 %

Степента на разреждане на боята с вода зависи от консистенцията на партидата и от попиващата способност на основата!

Общи положения

Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или основата по-ниски от +5°C.

- *Защита от атмосферни влияния:* Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). Висока влажност на въздуха и ниски температури (например късна есен или ранна пролет) могат значително да увеличат времето за съхнене и да променят цвета неравномерно. Високи температури през лятото скъсяват времето за съхнене (възможно е прегаряне на покритието).
- *Цветен тон:* Проявяването на цвета може да се повлияе от състоянието и вида на основата, температурата и влажността на въздуха. Разлики в цвета (петна) могат да бъдат предизвикани преди всичко от сянка от скелето, неравномерности в основата (структура, водопопиване) или от различия в атмосферните условия при работа и съхнене. Еднородност на цвета може да се гарантира само в рамките на една отделна производствена партида. При използването на бои от различни партии, те трябва непременно да бъдат смесени преди преработката им. При механично въздействие върху конкретна повърхност от мазилката, там може да се получи промяна в цвета ѝ. Това, обаче, не влияе нито на функционалността, нито на качеството на продукта. За да се избегне цветово различие е добре, целият материал, необходим за изпълнението на даден обект, да се поръча и да се произведе наведнъж. Доставкаите, естествено, могат да бъдат изпълнявани на части.
- *Яркост на цвета:* Добре е този коефициент, при използване на боята върху Интегрирани топлоизолационни системи, да не бъде със стойност по-ниска от 25.
- *Микробиологично заразяване:* Фасадната боя разполага със специални добавки за предпазване от зараза с гъбички и водорасли. Така се постига превантивно и продължително защитно въздействие. При обекти с критични условия на експлоатация (например при прекомерно висока влажност на въздуха, валежи, при разположение в близост до водни басейни, зеленина, край гористи местности, при наличие на треви, дървета и друга растителност в непосредствен контакт с фасадите и др.), се препоръчва фасадната боя да се произвежда с допълнителна добавка срещу гъбички и водорасли. Постоянна във времето защита от заразяване с микроорганизми не може да бъде гарантирана. Може да вземете под внимание и техническия лист „Гъбички и водорасли по фасадите“ на Групата по качество „Топлоизолационни системи“ (Австрия).
- *Мерки за безопасност:* Да се спазват указанията от Листа за безопасност на продукта.
- *Указания за почистване:* Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода. Да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята. Почистването на инструменти и уреди да се извършва с вода, веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.